

MIPA WBC 2-SCHICT-BASISLACK

VESIOHENTEINEN 2/3-KERROS SÄVYMASSA

mipa[®]

Professional Coating Systems

Käyttökohteet: Henkilöautojen, hyötyajoneuvojen, moottoripyörien yli- tai paikkamaalauksiin sekä erikoisrakenteiden pintamaalauksysteemeihin. Kaikki sävyt ovat lyijy- ja kromaattivapaita.

Erikoisominaisuudet: Vesiohenteinen 2-kerrosmaali, jonka metallihohto-, helmiäis- sekä unibase-sävyt antavat MIPA 2K-kirkaslakoilla ylilakattuna parhaan mahdollisen kestävyuden mekaanista ja kemiallista rasitusta, sekä auringon UV-säteilyä vastaan. Sävyjen puhtaus ja briljanssi säilyvät vuosikausia muuttumattomina. MIPA WBC 2-Schicht-Basislack:in ominaisuuksiin kuuluvat erinomainen tasoittuvuus, ruiskutettavuus ja peittokyky. VOC 50-120g/ltr.

Käyttö: MIPA WBC 2-Schicht-Basislack:ia käytetään valmiiksi esikäsitellyille ja pohjamaalatuille pinnoille. Metall- tai helmiäismaalauksen onnistuminen vaatii erityistä huolellisuutta pohjustustöissä. Joitakin helmiäis-sävyjä käytetään 3-kerrossysteeminä, jolloin ensimmäinen kerros toimii sävypohjana. Osa- ja paikkamaalauksissa suositellaan häivytystä. Ensimmäisen ruiskutuskerran tulee olla ohut. Toisella ruiskutuskerralla saavutetaan useimmiten täysin peittävä kalvo. Kolmas pienemmällä maalin syötöllä ja etäämmältä ruiskutettu sumutus on välttämätön tasaisen efektiin ja oikean sävyn saavuttamiseksi. Vaikeimmissa efektisävyissä käytä eristeenä MIPA WBC Baseblend:ia.

Sekoitussuhde: MIPA WBC 2-Schicht -Basislack ohennetaan ruiskutusviskositeettiin lisäämällä 10-20%:a Mipa WBC-Verdunnung ohennetta.

Tekniset tiedot:

Ruiskutusviskositeetti:	18-22s 4mm DIN.
Ruiskutusaine:	HVLP 2-2,5 bar.
Suutinkoko:	1,3-1,4mm.
Ruiskutuskerrat:	2,5.
Haihdutusaika:	5-8 min sävymassaruiskutusten välillä.
Riittoisuus:	7-9m ² (20 µm kuivakalvolla.)
Kuivakalvon paksuus:	15-20µm
Seoksen käyttöaika:	Ei rajoitettu.
Kuivumisaika:	Ylilakattavissa MIPA 2k-kirkaslakoilla.
Kohteen lämpö 20°C:	20 min. (Kalvon tulee olla tasaisen silkinhimmeä.)
Kohteen lämpö 60 °C:	7 min. jonka jälkeen 5 min. viilennys.
Kuivumisaika puhaltimella:	7 min.
Kuivumisaika IR-laite:	2min. + 5 min viilennys.

Muut tiedot:

Maalausolosuhteet: Lämpötila 20-25°C, ilman kosteus 40-60%, ilman virtaus > 0,3m/s..
Varastointikestävyys: N. 12kk, ei saa jäätyä.

Osa- ja paikkamaalauksissa suoritettava sävyvertailu maalattavan kohteen kanssa ennen maalausta.

11/06