

AKTIVPRIMER

2K-TARTUNTAPOHJAMAALI

Käyttökohteet ja erikoisominaisuudet: MIPA AKTIVPRIMER on kromaattivapaa happoaktivoitu 2-komp.pohjamaali rauta-, teräs, alumiini- sekä sinkityille pinnoille. AKTIVPRIMER suojaa tehokkaasti korroosiota vastaan ja on päällemaalattavissa kaikilla MIPAn 1K- ja 2K-menetelmillä. Tuote soveltuu myös 3-kerrossysteemeihin: Aktivprimer/täytemaali/pintamaali.

Käyttö:

Esikäsitely: Maalattavan pinnan on oltava puhdas, kuiva, rasvaton, ruosteeton ja pölytön. Aikaisemmin maalattu hyväkuntoinen pinta pestään puhtaaksi ja karhennetaan. Huonokuntoinen, osittain ruosteinen pinta konehiotaan metallipuhaaksi tai hiekkapuhalletaan.

Sekoitussuhde: 2:1 WPZ Aktivaattorilla

Ohennus: Ei ohenneta

Viskositeetti: 16 - 18 s 4 mm DIN

Tekniset tiedot:

Sävy: läpikuultava, kellanvihreä

Ruiskutusaine: 3 - 4 bar

Suutinkoko: 1,3 - 1,5 mm

Ruiskutuskerrat: 1 - 1 ½

Seoksen käyttöaika: 12 h

Kuivakalvon paksuus: 10 - 15 µm

Kuivumisaika (+20°C): 4 - 6 min, pölykuiva, kosketuskuiva tai päällemaalattavissa 25-30 min.

Muut tiedot:

Työskentelyolosuhteet: väh. +5°C ja enint. 80 % ilman suhteellinen kosteus

MIPA AKTIVPRIMERillä käsitellyt pinnat on suojattava kosteudelta. Ei sovellu käytettäväksi termoplastisilla maaleilla maalatuille pinnoille. Ei voida kitata polyesterituotteilla. Älä säilytä jäänteitä metallipakkauksessa.