

Troton Master HS korkeakiiltoinen akryylikirkaslakka - Antaa hyvän kiillon sekä kulutuskestävyyden.

Ohenna lakkaa n. 5-10%, nosta ruiskutusaine 2,5bar (varmistaa että ruiskutusaine on 2,5bar, paineilmaletku syö painetta n. 1bar jokaista 10 metriä kohden).

Ruiskuta lakkaa kaksi täyttä kerrosta pitäen 5-7 min. tauko kerrosten välillä.

Ruiskutusjälki saa olla hyvin limittäinen kun mennään oikealta vasemmalle ja vasemmalta oikealle, limittäisyys voi olla jopa 40%!

- Sekoitusuhde 2:1, ohennus 0-10%
- Suutinkoko: 1,3-1,4mm
- Ruiskutusaine: 2-3bar
- Ruiskutuskerrat: 2 märkää kerrosta
- Haihdutusaika: 5-7min kerrosten välillä, 5-10min ennen uunitusta (uunitus ei pakollinen)
- Kuivumisaika +20 asteessa: pölykuiva 10-12min, kosketus/asennuskuiva 6-8h
- Kuivumisaika: +60 asteessa 25min
- Kuivakalvonpaksuus 60my
- Potlife (seoksen käyttöaika) 7h +20 asteessa
- Kaada lakka värisihdin läpi!



Mipa WBC Metall-/helmiäismassa - Vesiohenteinen 2-kerrosmaali, josta voidaan tehdä metallihohto-, helmiäis- sekä unibasesävyt.

Sävyjen puhtaus ja briljanssi säilyvät vuosikausia muuttumattomina. Ominaisuuksiin kuuluvat erinomainen tasoittuvuus, ruiskutettavuus ja peittokyky. *VOC 50-120g/ltr.*

Massa sopii henkilö- ja hyötyajoneuvojen, moottoripyörien yli- tai paikkamaalauksiin, sekä erikoisrakenteiden pintamaalaussystemeihin. Kaikki sävyt ovat lyijy ja kromaattivapaita.

Ohjeita maalaukseen: ensimmäisen ruiskutuskerran tulee olla ohut, toisella ruiskutuskerralla saavutetaan täysin peittävä kalvo. Joissain tilanteissa vaaditaan vielä kolmas etäältä suoritettu sumutus. Vaikeimmissa vivahteissa käytä eristeenä pintamaalisävyä lähinnä olevaa perussävyä. Paikkamaalauksissa suositellaan WBC-BASEBLEND:in käyttöä eristyksen ja moitteettoman pintamaaliefektin varmistamiseksi.

Ohennetaan ruiskutusviskositeettiin suhteessa 10:2 (=20%) **MIPA-WBC verdünnung** ohenteella.

- Kuivumisaika 20c: 20 min (kalvon tulee olla silkinhimmeä)
- Kuivumisaika 60c: 7 min, jonka jälkeen 5 minuutin viilennys
- Maalausolosuhteet: Lämpötila 20-25c, ilman kosteus 40-60%
- Varastointikestävyys: n.12 kuukautta, *EI SAA JÄÄTYÄ*
- Kaada maali värisihdin lävitse!

Muuta huomioitavaa:

Tee lakkaus vasta kun Mipa WBC värimassan pinta on kuiva, pinta on tasaisen matta kun se on valmis lakattavaksi! Maksimissaan WBC voi olla ilman lakkausta 24 tuntia. Jos 24 tuntia ylittyy, tulee pinta karhentaa esim. harmaalla karhunkielellä ja maalata vähintään yksi kerros lisää.

Mipa WBC Värimassalla ei voi saavuttaa täydellistä peili pintaa kuten akryylimaaleilla. Kirkaslakka viimeistelee maalauksen, joten WBC:tä riittää yleensä kaksi kerrosta niin, että maalia on tasaisesti joka paikassa.

Kysy lisä ohjeita asiakaspalvelusta tarvittaessa sähköpostilla [info@automaalit.net](mailto:info@automaalit.net) tai puhelimella numerosta 0103 877 576

**automaalit.net**