



Profix Aqualine on vesipohjainen värimassa jossa haihtuvia liuottimia on alle 420g/L
Tämän vuoksi Aqualine sopii käytettäväksi maissa joissa on tiukat VOC-rajoitukset.
Tuotetta käytetään henkilö- paketti ja kuorma-autojen sekä moottoripyörien yli- ja paikkamaalauksiin.

- Kuivumisaika kerrosten välillä 10-30 min (pinnan tulee olla matta, kuivumisaika riippuu olosuhteista)
- Lakkauksen voi suorittaa heti kun pinta on täysin matta.
- Kuivumisaika 60c: 7 min, jonka jälkeen 5 minuutin viilennys. 20C 20-30min.
- Ruiskutuskerrat: Harso (pohja saa kuultaa läpi), märkä (tällä kerroksella saadaan täydellinen peitto) ja tarvittaessa pisarrus (helmiäis/metallivärit)
- Suutin 1,2-1,4mm, ruiskutusaine 2bar
- Maalausolosuhteet: Lämpötila 20-25c, ilman kosteus 40-60%, maksimi ilmankosteus 75%
- Varastointikestävyys: n.12 kuukautta, *EI SAA JÄÄTYÄ.*
- Ohennetaan 10-15% Aqualine ohenteella tai kiihdyttimellä.

Metalli- tai helmiäismaalauksen onnistuminen vaatii erityistä huolellisuutta pohjustustöissä. Joitakin helmiäissävyjä käytetään 3-kerrossysteeminä, jolloin ensimmäinen kerros toimii sävy pohjana. Osa- ja paikkamaalauksissa suositellaan häivytystä. Ensimmäisen ruiskutuskerran tulee olla ohut. Toisella ruiskutuskerralla saavutetaan useimmiten täysin peittävä kalvo. Joissain tilanteissa vaaditaan vielä kolmas etäältä suoritettu sumutus, painetta pudotetaan n.1 bar ja maalin määrää pudotetaan.