

Mipa EP-Expressprimer EPX on kromaattivapaa 2K-epoksipohjamaali, joka tarkoitettu henkilöautojen ja raskaankaluston parhaaseen ruosteenestopohjustukseen sekä tartuntaan erilaisille alustoille.

Tuotteessa yhdistyvät täytepohja- ja tartuntapohjamaalin ominaisuudet, voidaan käyttää myös märkää-märälle menetelmällä.

Märkää-märälle tarvitsee 20 asteessa vain noin 20-30 minuuttia kuivumisaikaa ja tarvittaessa kuivuu hiontakuivaksi 3-4 tunnissa!

Paras tuote esim. autoentisöinneissä ja hiekkapuhalluksen jälkeiseen pohjamaalaukseen. Sekoitussuhde 1:1 ei tarvitse ohenninta. Täysin kuivuneen ja karhennetun EPX päälle voi tehdä kittaukset.

Seoksen käyttöaika on noin 4 tuntia 20°C. Viskositeetti 16 – 22 sekuntia 4mm DIN. Suositeltu suutinkoko (HVLP) 1,3 – 1,6mm. Kerrokset 1-2, 5 – 8 minuutin välihaihdutuksella.