

## Käyttöohje Profix CP88

### **Mitä on Profix CP88 Akryylimaali:**

Puolassa valmistettu, laadukas hyvin peittävä 2K-akryylimaali henkilöautojen, moottoripyörien, hyötyajoneuvojen jne. osa- ja paikkamaalauksiin.

Saatavilla lähes kaikki sävyt (henkilöauto, raskaskalusto ja RAL-sävyt) kiiltävänä sekä mattana. Nopeasti kuivuva, hyvä UV-suojaus.

### **Miten se maalataan?**

1. Puhdista pinnat Profix CP015 silikoninpesuaineella
2. Pyyhi pinnat pölyliinalla
3. Ruiskuta yksi märkä peittävä kerros
4. Odota 10 – 15 minuuttia (lämpötila 20°C )
5. Ruiskuta toinen märkä kerros
6. Anna kuivua 20°C 12 tuntia.

Huom. Vasta maalattu pinta on 12 tunnin jälkeen kuitenkin hyvin herkkä. Joten käsittele pintaa varoen ja vältä pinnan pesemistä sekä altistamista hankauksille seuraavan viikon aikana.

### **Profix CP88 Akryylimaalin tiedot:**

- Kovetetaan 2:1 Profix CP285 kovetteella
- Ohennetaan 10-20% Profix CP040 ohenteella
- Ruiskutuskerrat: 2 märkää kerrosta
- Haihdutusaika kerrosten välillä: 20°C 10-15min
- Suutinkoko 1,2-1,4mm
- Kuivumisaika 20°C: 12h
- Kuivumisaika 60°C: 30min
- Viskositeetti: 21-24s din 4mm