

Sprymaalipaketti akryyliväreille:

Pese käsiteltävä alue ennen työstöä silikoninpesuaineella

Pohjamaali Troton Master primer. Ruiskuta 2-4 kerrosta, kerrosten välillä haihdutus 5-10min tai kunnes maali on matta. Anna kuivua ennen hiontaa 2h.

Sävytetty spray eli itse väri ruiskuta 1,5-2,5 kerrosta, niin että ensimmäinen kerros on ns.harso eli pohja kuultaa hieman läpi, toisella kierroksella pyritään peittämään eli märkä reissu. Jos pinta ei vielä miellytä voit ruiskuttaa toisen märän reissun, kerrosten välillä haihdutus 10-15min. Anna kuivua yön yli.

Ruiskutusetäisyys n.20cm. Lämpötila +20C.

Huolehdi asianmukaisesta suojauksesta ja hyvästä ilmanvaihdosta

Huomaathan että 1K-tuotteet eivät kestä altistusta vahvoille liuottimille esim.vanteenpesuaineet yms. Maalin tulee olla täysin kuivaa ja ainakin kuukauden vanhaa ennenkuin pintaa voidaan hetkellisestikään altistaa liuottimille, liuottimesta riippuen tämäkään ei aina takaa maalin pysyvyyttä.